

駱駝牌
水性內外牆封固底漆
AN188

產品簡介

使用範圍	:	適用於室內及室外的水泥牆和灰泥牆。
產品介紹	:	此封固底漆專為保護室內及室外的牆壁而配製，塗掃後形成防水及防鹼力強之漆膜。
特點	:	● 黏結力特強 ● 高遮蓋力 ● 高防水及防鹼性 ● 無不良氣味
標準包裝	:	18 公升。

技術資料

基料	:	丙烯酸聚合物乳液
顏色	:	白色
重金屬控制	:	並無加入鉛、鎘、汞及鉻
揮發性有機化合物	:	< 100 g/liter (ASTM D3960-96)
細度	:	低於 40 微米
固體含量	:	約 42%
完工表面	:	半光
計算塗蓋面積	:	以乾膜厚度 30 微米計算，每公升約可塗蓋 10.5 平方米
建議塗膜厚度	:	濕膜：60 - 80 微米 乾膜：25 - 30 微米
乾燥時間	指觸乾	: 1 小時
	硬 乾	: 2 小時
	重塗時間@25°C	:
	最 短	: 3 小時

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
水性內外牆封固底漆
AN188

施工方法

適用底漆	:	不適用。
適用中層漆	:	不適用。
適用稀釋劑	:	清水。
施工方法	:	
塗層	:	1 層。
輥塗	:	開罐後可直接使用，如有需要，可加入少量清水稀釋。
掃塗	:	按容量比例，每 10 份油漆加入約 1 份清水稀釋。
無風噴塗	:	開罐後可直接使用，如有需要，可加入少量清水稀釋。
普通噴塗	:	按容量比例，每 10 份油漆加入約 2 份清水稀釋。
	:	使用前應攪拌均勻。
	:	施工表面必須完好、清潔、無塵、不含油脂、水氣和其它污漬。重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份。
	:	宜於晴朗日子下施工。

安全資料

危險品分類	:	非危險品。
保質期	:	36 個月。
注意事項	:	在施工過程中，請保持環境溫度不少於 7℃。 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	:	
重量(淨重)	:	約重 22 公斤。
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 於不應用時需把罐蓋密封。 貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤 服 : 立即送傷者求醫，不得誘吐。 濺入眼睛 : 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸 : 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 吸 入 : 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11
揮發性有機化合物產品含量	:	≤ 200g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。