

AquaPro 水性重防腐金屬底漆





【AquaPro 水性重防腐金屬底漆】能對金屬及不同物質表面產生特強附著力。此漆能讓面漆更易附在其上,形成的堅韌漆膜具有特強抗化學、抗溶劑、抗鹹及防銹能力。

用途	適用於不同種類的今屬書面(包括鐵器及积材等)及士部分其他不同
用壓	適用於不同種類的金屬表面(包括鐵器及鋁材等)及大部分其他不同 的物質表面。
光澤	- 1970 真衣曲。 - 啞光
が 顔色	鐵紅
	3公升/雙聯裝
優點	v 特強附著力
愛莉	
	v 特強抗化學、抗溶劑 · 特恐拉輔
	▼ 特強抗鹹
	v 特強防銹及抗水性
). == \} \	V 低 VOC、無味
主要成分	環氧樹脂/改性聚酰胺
乾燥時間	
- <i>表乾</i>	6小時
- 硬乾	8小時
- <i>重塗時間</i>	最少 8 小時
塗蓋面積	每公升約可塗蓋 26 平方米 (以每層乾膜厚度 20 微米計算)。
	實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
保質期	12個月
施工方法	混合比例- A 組份(油漆): B 組份(催硬劑) = 2:1(按容量比),等待
	10 分鐘後方可使用。
	當存放著A組份和B組份的罐打開後,必須即時混合及使用。否
	則, B組份(催硬劑)將會被空氣中的濕氣弄壞以致變質。
	混合物必須在1.5小時內用完。
	以清水稀釋,攪拌均勻可即時使用
建議施工層數	1層
稀釋份量	
- <i>掃塗/ 轆塗</i>	按容量比例,每10分油漆加入約1至2份清水稀釋(10-20%)

說明書編號: 133/190618





建議施工方法

- 1. 宜於晴朗日子下施工。
- 2. 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其 他污清。
- 3. 重塗舊表面時,必須先清除起粉及鱗片部份。
- 4. 使用前應攪拌均勻。
- 5. 在施工後7-8天油漆才可發揮最佳物理性能。

注意事項

在施工過程中,請保持環境溫度不少於10℃。

若濕度高於85%,不宜施工。

施工時,需保持空氣流通,防止塵埃進入工作環境。

保護施工鄰近的地方, 免受影響。

在施工過程中, 貼上"油漆未乾"的標語。

油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。

油漆罐用後必須蓋緊並貯存於陰涼乾爽地方。

安全資料

- 誤服
- 濺入眼睛
- 皮膚接觸
- 立即送傷者求醫,不得誘吐。
- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。
- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情况沒有改善,送 傷者求醫。
- 吸入

移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原,送傷者求醫。

«香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例»所定的受規管漆料類別:底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11 揮發性有機化合物含量(即用狀態): 不超過 200 克/公升

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定,有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響,固此除非由本公司發出書面保證,否則恕不對其效 果負責。

說明書編號: 133/190618

