

AQUAPRO 水性馬路漆

161 系列



【AquaPro 水性馬路漆】特別為塗蓋行人道、停車場、鐵路月台、車房、球場等三合土及瀝青路面而設計。其特點是有高度彈性，能抵受天氣變化及車輛行駛所引起之磨損，具有特強附著力，並且高度耐磨、高度抗壓，耐用性極佳。此油漆 VOC 含量低，施工時快乾，方便簡易。

用途	適用於三合土、水泥、及瀝青路面。
光澤	啞光
顏色	白色或黃色
包裝	4 公升/罐、18 公升/罐
優點	✓ 特強附著力 ✓ 高度耐磨、高度抗壓 ✓ 快乾 ✓ 極佳耐用性 ✓ 低 VOC ✓ 漆膜在加速老化測試器 750 小時測試後，無起粉，褪色或龜裂等現象。
主要成分	合成乳液
乾燥時間	
- 表乾	10 分鐘
- 硬乾	30 分鐘
- 重塗時間	最少 30 分鐘，最久不限制
塗蓋面積	每公升約可塗蓋 16 平方米 (以每層乾膜厚度 30 微米計算)。實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
保質期	36 個月
稀釋劑	清水
施工方法	以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用
建議施工層數	2 層
稀釋份量	
- 掃塗/ 輾塗	按容量比例，每 10 分油漆加入約 1.5 至 2.5 份清水稀釋 (15-25%)

說明書編號: 161/241211

建議施工方法	1. 宜於晴朗日子下施工。 2. 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 3. 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 4. 使用前應攪拌均勻。
注意事項	在施工過程中，請保持環境溫度不少於 10°C。 若濕度高於 85%，不宜施工。 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 保護施工鄰近的地方，免受影響。 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 油漆罐用後必須蓋緊並貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	- 誤服 立即送傷者求醫，不得誘吐。 - 濺入眼睛 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 - 皮膚接觸 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 - 吸入 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。

《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別：道路塗料 P10-16

揮發性有機化合物含量(即用狀態)：不超過 150 克/公升

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

說明書編號: 161/241211