

AquaPro 水性PVC 導管漆 451 系列



【AquaPro PVC 導管漆 451 系列】專為保護及粉飾室內之金屬或木器表面而設，低 VOC 含量，施工簡易及快乾，流平佳，美觀耐用。

用途	適用於室內及室外的硬聚氯乙烯硬質導管(U-PVC)及銅喉		
光澤	啞光		
顏色	1,050+隻電腦配色以及歡迎來板校色		
包裝	4 公升/罐		
優點	✓ 優良耐候性 – 保護輸送管道免受陽光、雨水、強風、酸、鹼、環境污染物的侵害； ✓ 高度抗磨 – 漆膜抗磨力強，為輸送管提供良好的保護作用； ✓ 特強附著力 – 對 U-PVC 表面提供特強的附著力 ✓ 保護環境 – 低 VOC、無味 ✓ 施工簡易		
主要成分	丙烯酸聚合物		
乾燥時間	- 表乾 1 小時 - 硬乾 2 小時 - 重塗時間 最少 4 小時		
塗蓋面積	每公升約可塗蓋 13.3 平方米 (以每層乾膜厚度 30 微米計算)。實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。		
保質期	36 個月		
建議塗層系統	PVC	底漆	AquaPro 水性導管底漆 453
		面漆	AquaPro 水性 PVC 導管漆 451
	銅喉	底漆	水性鉛水鐵底漆 AR033
		面漆	AquaPro 水性 PVC 導管漆 451
施工方法	以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用		
建議施工層數	2 層		
稀釋份量	- 掃塗 按容量比例，每 10 分油漆加入 2 份清水稀釋 (20%) - 噴塗 按容量比例，每 10 分油漆加入 1 份清水稀釋 (10%)		

說明書編號: 451/231212

建議施工方法	1. 宜於晴朗日子下施工。 2. 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 3. 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 4. 使用前應攪拌均勻。
注意事項	在施工過程中，請保持環境溫度不少於 6°C。 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 保護施工鄰近的地方，免受影響。 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 油漆罐用後必須蓋緊並貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	- 誤服 立即送傷者求醫，不得誘吐。 - 濺入眼睛 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 - 皮膚接觸 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 - 吸入 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。

《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別：非啞面塗料 P09-06

揮發性有機化合物含量(即用狀態)：不超過 100 克/公升

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

說明書編號: 451/231212