

駱駝牌
磁油底漆
1891

產品簡介

使用範圍	適用於鐵器及鋼材表面。
產品介紹	一種高成本效益的油漆，能使表面平整並具備所需的附著力，為醇酸面漆提供良好的結合劑。
特點	● 優異的附著力 ● 優異的結合強度 ● 良好流平性 ● 良好遮蓋力 ● 施工容易
標準包裝	1 升及 4 升

技術資料

基料	醇酸樹脂
顏色	白色
完工表面	緞光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 24 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算)
乾燥時間	● 指觸乾--- 3 小時 ● 硬 乾--- 8 小時 ● 重塗時間 (@ 20°C)--- 最少 12 小時，最久不限制

施工

適用清潔溶劑	駱駝牌白松節水 206 或駱駝牌專業白松節水 CX316
施工方法	● 稀釋份量 --- 無須稀釋，可直接使用。 ● 建議施工層數 --- 1 層 ● 施工建議 ---宜於晴朗日子下施工。 ---施工表面必須完好、清潔、無塵、不含油脂、水氣和其他污漬。 重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份。 ---使用前應攪拌均勻。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
磁油底漆
1891

安全資料	
危險品分類	第 3 類
保質期	12 個月
注意事項	● 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 4℃。 ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	● 運輸及處理 ---油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ---於不用時需把罐蓋緊 ---使用前應攪拌均勻 ---貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
«香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例»所定的受規管漆料類別	防銹塗料 P10-14
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 400 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。