



## 駱駝牌

## 252 全效防霉抗病毒乳膠漆

## 產品簡介

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用範圍    | 適用於室內天花、石牆、水泥牆和灰泥牆等表面                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 產品介紹    | 252 全效防霉抗病毒乳膠漆 特設抗菌抗病毒功能，經實驗證明對流感病毒 H1N1 及金黃葡萄球菌殺滅率達 99.9%，亦能長效抑制多種細菌及黴菌生長                                                                                                                                                                                               |
| 特點      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 380 抗甲醛升級版</li> <li>✓ 香港綠色建築議會綠材環評鉑金評級 - CICGPC-L-21146(RMC)</li> <li>✓ 抗病毒 (ISO 21702:2019)</li> <li>✓ 抗菌</li> <li>✓ 五年防霉保證</li> <li>✓ 無味環保</li> <li>✓ 特強遮蓋力</li> </ul>                                                        |
| 5 年防霉保證 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 登入 <a href="http://camel.com.hk/warranty">camel.com.hk/warranty</a> 登記保養證明後即日生效</li> <li>• 通過網上保用登記即享有 252 全效防霉抗病毒乳膠漆 5 年防霉保證</li> <li>• 本計劃只適用於香港及澳門客戶，登記前請細閱有關條款及細節</li> <li>• 如客戶提供資訊錯誤，葉氏駱駝(香港)有限公司會保留更改或取消服務之權利</li> </ul> |
| 標準包裝    | 1L、5L                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 技術資料

|        |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基料     | 丙烯酸共聚乳液                                                                                                  |
| 顏色     | 標準顏色及電腦配色                                                                                                |
| 完工表面   | 啞光                                                                                                       |
| 計算塗蓋面積 | 每公升約可塗蓋 12 平方米 (以每層乾膜厚度 30 微米計算)<br>(實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異)                                             |
| 乾燥時間   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表 乾：1 小時</li> <li>• 硬 乾：2 小時</li> <li>• 重塗時間：最少 2 小時</li> </ul> |

## 施工

|      |                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用底漆 | 駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 或駱駝牌專業水性封固底漆 S200                                                                                                                    |
| 稀釋劑  | 清水                                                                                                                                                     |
| 施工方法 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用</li> <li>• 稀釋份量：<br/>掃塗 / 輥塗 - 按容量比例，每 10 分油漆加入約 1 至 4 份清水稀釋</li> <li>• 建議施工層數：2 層</li> </ul> |

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



## 駱駝牌

## 252 全效防霉抗病毒乳膠漆

## 施工

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面處理  | <ul style="list-style-type: none"> <li>新建牆面： <ul style="list-style-type: none"> <li>上漆前水泥基底材需要最少 30 天的熟化時間，牆面酸鹼度 pH&lt;10，牆面含水量&lt;15%</li> <li>如果有孔隙，需要及時修補，確保牆面平整。施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬</li> </ul> </li> <li>重塗牆面： <ul style="list-style-type: none"> <li>必須先清除起粉及鱗片部份，使用批牆灰確保牆面平整</li> <li>以 AOUAPRO 特效去霉劑 111(按容量比例，每 2 份去霉劑加入 1 份清水稀釋)塗於發霉位置，及留於表面最少六小時</li> <li>六小時後以全新毛巾及清水清潔表面。每次清潔或過水必須使用全新毛巾，以避免霉菌交叉感染</li> <li>施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬</li> </ul> </li> </ul> |
| 施工後清潔 | 未乾時可直接用清水清洗施工工具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 安全資料

|            |                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 危險品分類      | 非危險品                                                                                                                                                                                 |
| 保質期        | 36 個月                                                                                                                                                                                |
| 注意事項       | <ul style="list-style-type: none"> <li>施工過程中請保持環境溫度不少於 8°C，若濕度高於 85% 不宜施工</li> <li>施工時需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境</li> <li>保護非施工毗鄰的地方，免受影響</li> <li>在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語</li> </ul>             |
| 產品貯存、運輸及處理 | <ul style="list-style-type: none"> <li>油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送</li> <li>於不用時需把罐蓋緊及貯存於陰涼乾爽地方</li> </ul>                                                                                      |
| 安全資料       | <ul style="list-style-type: none"> <li>誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐</li> <li>濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫</li> <li>皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫</li> <li>吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫</li> </ul> |
| 受規管漆料類別    | 啞面塗料 P09-02<br>(根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)                                                                                                                                          |
| 揮發性有機化合物含量 | 不超過 50 克/公升 (即用狀態)                                                                                                                                                                   |

## 備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。