

AQUAPRO 專業白板漆 368 系列



AquaPro 創意產品【AquaPro 專業白板漆 368 系列】能把室內已塗有油漆的表面轉化為可抹擦的白板表面，漆膜堅硬、書寫流暢、容易清潔。

用途	適用於室內已塗有油漆的表面，特別適合辦公室、學校、家居等地方，能有效提高協作、便於溝通及發揮創意。
光澤	高光
顏色	透明
包裝	500 ml (雙聯裝)
優點	✓ 低氣味 ✓ 施工容易 ✓ 環保耐用 ✓ 容易清潔
主要成分	改性丙烯酸樹脂
乾燥時間	
- 表乾	1 小時
- 硬乾	4 小時
塗蓋面積	每套產品(500ml)約可塗 5 平方米 (以每層乾膜厚度 80 微米計算)。實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
保質期	12 個月
配套產品	AquaPro 家居保乳膠漆 380 系列或駱駝牌全效防霉抗病毒乳膠漆 252 系列，顏色可按需求而定
施工方法	請用提供的油輥施工 無須稀釋，可直接使用
建議施工層數	1 層
混合	切莫搖晃罐身。 把組份“THIS”倒入組份“THAT”中。 用扁平攪棒攪拌約 1 分鐘。 使用前閒置約 2 分鐘。
表面處理	1. 必須先清除起粉及鱗片部份。 2. 使用批牆灰確保牆面平整。 3. 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。

說明書編號: 368/230310

建議施工方法	1. AquaPro 專業白板漆 368 系列非常快乾，請以每 1 米的寬度施工。 2. 用細纖維輥或半毛輥修邊。 3. 用提供的油輥施工由第一道 1 米寬的地方施工。 4. 請確保套裝內的所有油漆用於預先量好的面積。 5. 如有飛濺，請立即用清水清理。 6. 每一套油漆需用新油輥施工並棄置舊油輥。
使用方法	油漆需等 7 天待完全固化後才可使用。 切勿使用油性筆塗在漆膜表面。 水性白板筆均可使用。 如有不確定的白板筆，可先在不顯眼的地方測試效果。 請用纖維布抹擦；可用濕布或白板清洗劑除去頑固筆漬。
注意事項	在施工過程中，請保持環境溫度不少於 10°C，AquaPro 專業白板漆 368 系列的最佳施工條件為：施工過程中保持溫度在 20°C 至 30°C，相對濕度少於 85%。 若濕度高於 85%，不宜施工。 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 保護施工鄰近的地方，免受影響。 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 油漆罐用後必須蓋緊並貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料 - 誤服 - 濺入眼睛 - 皮膚接觸 - 吸入	立即送傷者求醫，不得誘吐。 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。

《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別：其他建築塗料 P08-13

揮發性有機化合物含量(即用狀態)：不超過 250 克/公升

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

說明書編號: 368/230310