

駱駝牌
絲光木器漆
5822

產品簡介

使用範圍	適用於各種新造或翻新室內木器傢俬。
產品介紹	此快乾及透明力架具優異擦亮及磨光性，高固體含量能避免油漆被過份滲透入疏鬆的木器表面；此豐滿的漆膜具良好的光澤保持性，抗水、抗鹼及抗酒精性。
標準包裝	1 升及 4 升

技術資料

基料	硝化纖維素
顏色	透明
完工表面	半啞
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 12 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算)
乾燥時間	● 指觸乾 --- 10 分鐘 ● 硬 乾 --- 2 小時 ● 重塗時間 --- 最少 20 分鐘，最久不限制

施工

稀釋劑	駱駝牌環保噴漆天拿水 139
施工方法	● 稀釋份量 掃塗/ 噴塗 --- 按容量比例，每 1 分油漆加入 3 份稀釋劑稀釋。 ● 建議施工層數 ---3 層 ● 施工建議 ---為達至最佳平滑度，最後一道油漆可用擦揩的方法施工: 把布碎包裹棉花球，浸於已稀釋的油漆中(以 3 份駱駝牌環保噴漆天拿水 139 稀釋 1 份油漆)，再擦揩施工表面。 ---施工表面必須完好、清潔、無塵、不含油脂、水氣和其他污漬。 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 ---使用前應攪拌均勻。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
絲光木器漆
5822

安全資料	
危險品分類	第 3 類
保質期	12 個月
注意事項	● 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 4℃。 ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	● 運輸及處理 ---油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ---於不用時需把罐蓋緊 ---使用前應攪拌均勻 ---貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
«香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例»所定的受規管漆料類別	透明木面塗料 (清漆) P10-01
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 550 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。