



駱駝牌

K220 木器光漆

產品簡介

使用範圍	適用於各種新造或翻新木器傢俬
產品介紹	具優異擦亮及磨光性，高固體含量能避免油漆被過份滲透入疏鬆的木器表面；此豐滿的漆膜具有良好的光澤保持性，抗水、抗鹼及抗酒精性
標準包裝	1L、4L 及 18L

技術資料

基料	石油樹脂
顏色	琥珀色透明液
光澤	高光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 12 平方米 (以每層乾膜厚度 30 微米計算) (實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異)
乾燥時間	每公升約可塗蓋 12 平方米 (以每層乾膜厚度 35 微米計算) - 表乾：少於 1 小時 - 實乾：24 小時 - 重塗時間：大於 4 小時

施工

施工方法	稀釋份量 - 掃塗/輥塗：可直接使用，如有需要可加入駱駝牌白松節水 206 稀釋或專業白松節水 CX316 - 建議施工層數 ---2 層 (須相隔 4 小時塗 1 層)
	施工建議 - 宜於晴朗日子下施工 - 施工表面必須完好、清潔、無塵、不含油脂、水氣和其他污漬 - 重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份 - 使用前應攪拌均勻

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌

K220 木器光漆

安全資料

危險品分類	第 3 類
保質期	24 個月
注意事項	• 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境 • 保護非施工毗鄰的地方，免受影響 • 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語
產品貯存、運輸及處理	• 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 • 於不用時需把罐蓋緊 • 使用前應攪拌均勻 • 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	• 誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐 • 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫 • 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫 • 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫
受規管漆料類別	透明木面塗料(清漆) P10-01 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	不超過 550 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。