



駱駝牌

MA472 駱駝牌水性彈性抽花中層

產品簡介

使用範圍	適用於塗有適當底漆的磚石、水泥或批灰牆。
產品介紹	駱駝牌水性彈性抽花中層為水性、單組份及高豐滿度產品，可完全覆蓋表面瑕疵或缺陷。
特點	✓ 水性、低氣味 ✓ 施工容易、一步造出紋理 ✓ 完全覆蓋表面瑕疵 ✓ 為傳統抹工作提供了更具價格優勢的方案
標準包裝	16kg

技術資料

基料	改性丙烯酸
顏色	白色
完工表面	啞光
計算塗蓋面積	每層每公斤約可塗蓋 1.5 平方米 (實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異)
乾燥時間	• 表 乾：2 小時 • 硬 乾：4 小時 • 重塗時間：最少 4 小時

施工

建議底漆	駱駝牌高級環氧底漆 AX483 或 駱駝牌高級水性環氧底漆 AX493 或駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 或駱駝牌特遮水性封固底漆(司拿) S200
建議稀釋劑	不建議稀釋
建議清潔劑	清水
施工方法	• 使用前應攪拌均勻 • 稀釋份量： 拉花輾塗 - 無須稀釋 (稀釋會影響拉花效果) • 建議施工層數：1 - 2 層 (視乎灰縫深度及表面瑕疵情況)

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌

MA472 駱駝牌水性中層浮雕底漆

施工

表面處理	- 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 - 塗上適當底漆。
------	---

安全資料

危險品分類	不適用
保質期	24 個月
注意事項	- 施工過程中請保持底材表面溫度不少於 10°C。 - 若濕度高於 85%，不宜施工。 - 施工時需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 - 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 - 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	- 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 - 於不用時需把罐蓋緊。 - 貯存於陰涼乾爽地方，避免凍結。
安全資料	- 誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐 - 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫 - 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫 - 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫
受規管漆料類別	底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	不超過 200 克/公升 (即用狀態)

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。