

駱駝牌
專業內牆乳膠漆
MA477 系列

產品簡介													
使用範圍	適用於室內石牆、三合土牆及灰泥牆。												
產品介紹	此乳膠漆專為粉飾及保護室內牆壁及天花而配製。												
特點	● 超值之選 ● 超啞光 ● 不易結水珠												
標準包裝	18 升												
技術資料													
基料	乙酸乙酯 / 丙烯酸共聚物												
顏色	多種顏色供選擇，並可配製各種顏色												
完工表面	啞光												
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 12 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算) 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。												
乾燥時間	● 指觸乾 --- 1 小時 ● 硬 乾 --- 2 小時 ● 重塗時間 --- 最少 4 小時，最久不限制												
施工													
適用底漆	駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 或駱駝牌專業水性封固底漆 S200												
稀釋劑	清水												
施工方法	● 稀釋份量 <table><tr><td>掃塗</td><td>---</td><td>按容量比例，每 10 分油漆加入 3 份清水稀釋。</td></tr><tr><td>輾塗</td><td>---</td><td>按容量比例，每 10 分油漆加入 2 份清水稀釋。</td></tr><tr><td>無風噴塗</td><td>---</td><td>按容量比例，每 10 分油漆加入 2 份清水稀釋。</td></tr><tr><td>普通噴塗</td><td>---</td><td>按容量比例，每 10 分油漆加入 4 份清水稀釋。</td></tr></table> ● 建議施工層數 --- 2 層	掃塗	---	按容量比例，每 10 分油漆加入 3 份清水稀釋。	輾塗	---	按容量比例，每 10 分油漆加入 2 份清水稀釋。	無風噴塗	---	按容量比例，每 10 分油漆加入 2 份清水稀釋。	普通噴塗	---	按容量比例，每 10 分油漆加入 4 份清水稀釋。
掃塗	---	按容量比例，每 10 分油漆加入 3 份清水稀釋。											
輾塗	---	按容量比例，每 10 分油漆加入 2 份清水稀釋。											
無風噴塗	---	按容量比例，每 10 分油漆加入 2 份清水稀釋。											
普通噴塗	---	按容量比例，每 10 分油漆加入 4 份清水稀釋。											
施工建議	● 宜於晴朗日子下施工。 ● 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 ● 使用前應攪拌均勻。												

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
專業內牆乳膠漆
MA477 系列

安全資料

危險品分類	非危險品
保質期	36 個月
注意事項	● 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 6°C。 ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	● 淨重 --- 約 18 公斤（視乎顏色而定） ● 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ● 於不用時需把罐蓋緊 ● 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
«香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例»所定的受規管漆料類別	啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 50 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。