



駱駝牌 地台漆

R151(黃) / R141(白) / R061(黑)

產品簡介	
使用範圍	適用於各類地台用
產品介紹	此地台漆專為塗蓋各類路面而設，包括行人道、停車場、鐵路月台、車房、網球場等等。其特點有高度彈性提供特強附著力，兼能抵受天氣變化及車輛行駛的磨耗。
特點	● 高度彈性提供特強附著力 ● 高度耐磨抗壓 ● 高度耐候
標準包裝	1 升 及 4 升
技術資料	
基料	硝化纖維素
顏色	黃色(R151)、白色(R141)、黑色(R061)
完工表面	啞光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 12.5 平方米 (以每層乾膜 25 微米厚計算) 或每公升約可塗蓋長達 25 米之標記 (以每層乾膜 125 微米厚及 10 厘米闊度計算) 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
乾燥時間	● 指觸乾 --- 5 分鐘 ● 硬 乾 --- 30 分鐘
施工	
施工方法	● 建議施工層數 --- 3 層 ● 攪拌均勻可直接掃塗或輾塗。
施工建議	● 宜於晴朗日子下施工。 ● 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 ● 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 ● 使用前應攪拌均勻。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌 地台漆 R151(黃) / R141(白) / R061(黑)	
安全資料	
危險品分類	第 3 類
保質期	18 個月
注意事項	● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	● 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ● 於不用時需把罐蓋緊 ● 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	● 誤 服 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
「香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例」所定的受規管漆料類別	地台塗料 P10-05
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 250 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。