

AquaPro 水性易保漆 162 系列



【AquaPro 水性易保漆】對各種不同的底材有特強附著力，掃塗後形成堅韌的漆膜，提供高度抗化學及抗溶劑功能，並且具高度耐磨抗壓性。

用途	適用於三合土、水泥、玻璃纖維、金屬、木器及各種需要優良抗化學及抗溶劑功能的室內地方。
光澤	高光
顏色	標準顏色、1,050+隻電腦配色以及歡迎來板校色
包裝	3 公升/雙聯裝、13.5 公升/雙聯裝
優點	✓ 特強附著力 ✓ 高度抗化學、抗溶劑 ✓ 高度耐磨、高度抗壓 ✓ 極佳耐用性 ✓ 低 VOC、低氣味 ✓ 具防塵性
主要成分	環氧樹脂 / 改性胺
乾燥時間	
- 表乾	6 小時
- 硬乾	8 小時
- 重塗時間	最少 24 小時，最久不限制
塗蓋面積	每公升約可塗蓋 12 平方米 (以每層乾膜厚度 30 微米計算)。實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
保質期	18 個月
配套產品	AquaPro 水性易保底漆 163 AquaPro 水性減光劑 110 此水性減光劑專為調整水性油漆的光度而製，它能有效地將水性油漆的光澤降低，達到適當的效果，例如半光或全啞。適用於所有 AquaPro 產品。 防滑沙 MA338 特製防滑沙，配合 AquaPro 水性易保漆 162 系列使用，能加強防滑功能。

說明書編號: 162/230322

施工方法	混合比例- A 組份(油漆) : B 組份(催硬劑) = 2 : 1 (按容量比), 等待 10 分鐘後方可使用。 當存放著 A 組份和 B 組份的罐打開後, 必須即時混合及使用。否則, B 組份(催硬劑) 將會被空氣中的濕氣弄壞以致變質。 混合物必須在 1.5 小時內用完。 以清水稀釋, 攪拌均勻可即時使用
建議施工層數	2 層
稀釋份量	
- 掃塗 / 輾塗	按容量比例, 每 10 分油漆加入約 2.5 至 3.5 份清水稀釋 (25-35%)
建議施工方法	1. 宜於晴朗日子下施工。 2. 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 3. 重塗舊表面時, 必須先清除起粉及鱗片部份。 4. 使用前應攪拌均勻。 5. 在施工後 7 - 8 天油漆才可發揮最佳物理性能。
注意事項	在施工過程中, 請保持環境溫度不少於 10°C。 若濕度高於 85%, 不宜施工。 施工時, 需保持空氣流通, 防止塵埃進入工作環境。 保護施工鄰近的地方, 免受影響。 在施工過程中, 貼上“油漆未乾”的標語。 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 油漆罐用後必須蓋緊並貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	
- 誤服	立即送傷者求醫, 不得誘吐。
- 濺入眼睛	以大量清水沖洗及送傷者求醫。
- 皮膚接觸	立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善, 送傷者求醫。
- 吸入	移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原, 送傷者求醫。

《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別: 地台塗料 P10-05

揮發性有機化合物含量(即用狀態): 不超過 250 克 / 公升

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響, 固此除非由本公司發出書面保證, 否則恕不對其效果負責。

說明書編號: 162/230322