



駱駝牌

272 系列 啞緻防滑地台漆

產品簡介

使用範圍	適用於室內外輕載環境，水泥基的陽臺、人行步道、運動場、倉庫、商業店面等。
產品介紹	駱駝牌 272 系列啞緻防滑地台漆採用當代最先進的丙烯酸 self-crosslinking 水性樹脂技術，通過不同粒徑的填充劑相互搭，施工後形成耐磨的塗層，塗層兼顧了硬度和柔韌性，粗糙表面亦提供了良好的防滑性。
特點	✓ 單組分 ✓ 施工簡易、底面合一 ✓ 耐磨、抗刮 ✓ 耐候性良好
標準包裝	5kg

技術資料

基料	丙烯酸共聚乳液
顏色	標準顏色，另可配製各種顏色
完工表面	啞光
防滑測試 (BS 7976 - 2)	無論乾燥或潮濕情況，均為低滑倒風險。(PTV “dry” :> 50, PTV “wet” :> 50)
計算塗蓋面積	約 2 - 4 平方米/千克/ 單遍 (實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異)
乾燥時間	• 表 乾：1 小時 • 硬 乾：2 小時 • 重塗時間：最少 2 小時 (在較冷、潮濕或者通風不暢的條件下需要較長的乾燥時間。)

施工

適用底漆	不需要, 此產品底面合一
稀釋劑	清水
施工方法	• 以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用 • 稀釋份量： 掃塗 / 輥塗 - 按重量比列，不超 5%清水稀釋 • 建議施工層數：1 層或 2 層視需求效果而定

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌

272 系列 啞緻單組份低味地台漆

施工

表面處理	- 新建地面： - 上漆前水泥基底材需要最少 30 天的熟化時間，酸鹼度 pH <10，含水率 <10% - 如果有孔隙、開裂需要及時修補，確保牆面平整。施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他汙漬，如光滑表面建議打磨以獲得最佳附著力 - 重塗地面： - 必須先清除起粉及鱗片部份，如果有孔隙、開裂，需要及時修補，確保牆面平整。 - 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他汙漬，如光滑表面建議打磨以獲得最佳附著力
施工後清潔	未乾時可直接用清水清洗施工工具

安全資料

危險品分類	非危險品
保質期	12 個月
注意事項	- 施工過程中請保持環境溫度 8-35°C，濕度低於 85%，如超出範圍不宜施工 - 施工時需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境 - 保護非施工毗鄰的地方，免受影響 - 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語 - 水性產品施工完需要養護 7 天以上，低溫及濕度大天氣需要適當延長時間 - 在漆膜乾燥後 72 小時內做好防護，避免水氣凝集於漆膜表面，導致成膜不良
產品貯存、運輸及處理	- 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 - 不用時需把罐蓋緊，並盡快用完 - 於不用時需把罐蓋緊及貯存於陰涼乾爽地方並防止凍結
安全資料	- 誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐 - 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫 - 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫 - 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫
受規管漆料類別	地台塗料 P10-05 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	不超過 100 克/公升 (即用狀態)

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。