



駱駝牌 320 船舶光漆

產品簡介

使用範圍	適用於遊樂船隻的木質表面。
產品介紹	此船舶漆專為保護遊樂船隻木器而設，漆膜堅硬及耐磨，可抵受猛烈陽光、雨水及海水，以及海港污染物的侵蝕；其防酸、防鹼及防潮功能極高。
標準包裝	1 公升及 4 公升

技術資料

基料	醇酸樹脂
顏色	透明
完工表面	全光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 13 平方米 (以每層乾膜厚度 40 微米計算)
建議塗膜厚度	• 掃塗/ 輥塗 (以兩層計) 濕膜 --- 110 - 130 微米 乾膜 --- 50 - 60 微米
乾燥時間	(以溫度 25°C/相對濕度為 70%) 指觸乾 --- 3 小時 硬 乾 --- 15 小時

施工

稀釋劑	駱駝牌白松節水 206 或 駱駝牌專業白松節水 CX316
施工方法	• 用於新木器上，物面之木紋及不平之處須先用填泥填好，磨平，方可施工。 • 如舊油破損，必須全部除去，從新塗上兩次，每次須隔三小時。 • 開罐後可直接使用，如需稀釋，可加入 1-5%駱駝牌白松節水 206 或 駱駝牌專業白松節水 CX316。
施工建議	• 施工前，物面必須乾潔，不含油脂及水份，絕無鹽份及蠟滋長。 • 欲求漆面平滑，每次塗掃後另用沙紙磨滑再塗。 • 宜於晴朗日子下施工。 • 使用前應攪拌均勻。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌 320 船舶光漆

安全資料

危險品分類	第 3 類
保質期	24 個月
注意事項	- 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 - 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	- 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 - 於不用時需把罐蓋緊 - 使用前應攪拌均勻 - 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	- 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 - 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 - 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 - 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
受規管漆料類別	透明木面塗料: 光油 C11-02 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	不超過 490 克/公升 (即用狀態)

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。