



AquaPro 護牆保 355 系列

產品簡介

使用範圍	適用於室外石牆，水泥牆和灰泥牆。
產品介紹	AquaPro 護牆保 355 系列為優質水性塗料，採用獨特氨酯改良技術，專為保護及粉飾外牆而配製。
特點	● 優良耐候性 ● 優良抗沾污性 ● 優良冷熱循環穩定性 ● 高遮蓋力 ● 可配合浮雕漆之應用 ● 不添加鉛及水銀等金屬 ● 低 VOC
標準包裝	16 公斤
技術資料	
基料	混合聚酯丙烯酸
顏色	特別配製各種顏色
容器中狀態 (JIS K5660 : 1995 4.3)	當攪拌時，塗料均勻一致，沒硬塊。
低溫穩定性 (JIS K5660 : 1995 4.4)	在 -5°C 下沒變質
施工性 (JIS K5660 : 1995 4.5)	施工兩次沒異常
乾燥時間 (JIS K5660 : 1995 4.6)	● 指觸乾 --- 1 小時 ● 實 乾 --- 2 小時
外觀 (JIS K5660 : 1995 4.7)	漆膜外觀正常
遮蓋力 (白色及淺色) (JIS K5660 : 1995 4.8)	0.93 或以上
光度 (JIS K5660 : 1995 4.9)	5 或以下 @ 60°
耐水性 (ISO2812-2 : 2007)	沒起泡或其他變質跡象，沒有失去附著力
耐鹼性 (JIS K5660 : 1995 4.11)	浸泡 7 日後，保光率達 65% 或以上；漆膜表面沒異常
耐鹽水性 (JIS K5400 8.23)	浸泡 3% 氯化鈉溶液 168 小時後，沒有目測缺陷
耐濕刷性 (JIS K5660 : 1995 4.12)	超過 1000 週次
耐冷熱循環 (JIS A6910-1988 Clause 5.9)	表面沒有脫落、開裂、起泡、明顯走色或失光
防霉性 (ASTM D5590 – 94)	0 級，沒有霉菌生長

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM / JIS 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



AquaPro 護牆保 355 系列

技術資料

人工加速耐候性 (ASTM G154 – 06)	測試 480 小時後，保光率達 60% 或以上，粉化 8 級或以上；與樣本相比，顏色變化可以忽略
耐候性 (JIS K5660 : 1995 4.15)	測試 12 個月後，粉化 6 級或以上，沒有開裂、溶脹、孔洞、起泡；與樣本相比，顏色及光度變化可以忽略
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 13 平方米 (以每層乾膜厚度 30 微米計算) 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。

施工

稀釋劑	清水
適用底漆	駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473
適用中層漆	駱駝牌水性浮雕底漆 MA471
施工方法	- 以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用。 - 稀釋份量 掃塗 / 輾塗 / --- 按容量比例，每 10 分油漆加入約 1 - 3 份清水稀釋。 噴塗 - 建議施工層數：2 層
施工建議	- 宜於晴朗日子下施工。 - 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他漬。重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。

安全資料

危險品分類	非危險品，水性
保質期	36 個月
注意事項	- 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 7°C。 - 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 - 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 - 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	- 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 - 於不用時需把罐蓋緊 - 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	- 誤服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 - 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 - 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 - 吸入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
「香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例」所定的受規管漆料類別	啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 50 克/公升

備註：

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM/ JIS 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。