

**駱駝牌
膠玉磁漆
AS7000 號類**

產品簡介

使用範圍	:	適用於木器及金屬表面。
產品介紹	:	此優質磁漆專為保護及粉飾室內及室外之金屬或木器表面而設。施工後，漆膜能抵受天氣及環境侵蝕，不易磨損；其高光澤之特點，令光澤持久，美觀耐用。
特點	:	● 高光澤 ● 施工簡易 ● 無毒 ● 良好流平性 ● 優良耐候性 ● 遮蓋力特強
標準包裝	:	4 公升及 18 公升

技術資料

基料	:	醇酸樹脂
顏色	:	可根據要求配制各種顏色
耐候性測試	:	漆膜在加速老化測試器 300 小時測試後，無起粉，褪色或龜裂等現象。
完工表面	:	全光
計算塗蓋面積	:	以乾膜厚度 25 微米計算，每公升約可塗蓋 19.8 平方米
乾燥時間	指觸乾	: 4 小時
	硬 乾	: 15 小時
	重塗時間@25°C	:
	最 少	: 16 小時
	最 多	: 不限

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

**駱駝牌
膠玉磁漆
AS7000 號類**

施工方法

清潔劑	:	駱駝牌松節水 206 或駱駝牌專業白松節水 CX316
適用稀釋劑	:	駱駝牌松節水 206 或駱駝牌專業白松節水 CX316
施工方法	:	
層數	:	2 層
輾塗、掃塗、噴塗	:	直接使用，如有需要，可加入稀釋劑。
	:	使用前應攪拌均勻。
	:	宜於晴朗日子下施工。
	:	施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他汙漬。重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份。
建議塗層系統	:	
鉛水鐵	:	底漆 : 駱駝牌水性鉛水鐵底漆 AR033
	:	中層漆 : 駱駝牌膠玉磁漆底漆 1891
鐵器	:	底漆 : AquaPro 水性防銹金屬底漆 103 或駱駝牌水性鉛水鐵底漆 AR033
	:	中層漆 : 駱駝牌膠玉磁漆底漆 1891
木器	:	底漆 : AquaPro 水性磁漆底漆 113
	:	中層漆 : 駱駝牌膠玉磁漆底漆 1891

安全資料

危險品分類	:	第 3 類
保質期	:	12 個月
注意事項	:	在施工過程中，請保持環境溫度不低於 7°C。 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
品貯存及處理	:	
重量(淨重)	:	4.4 公斤及 19.8 公斤 (視乎顏色而定)。
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 於不應用時需把罐蓋密封。 貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤服 : 立即送傷者求醫，不得誘吐。 濺入眼睛 : 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸 : 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 吸入 : 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	極高光金屬塗料 P10-03
揮發性有機化合物產品含量	:	≤420 g/ltr;

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。