



## 駱駝牌

## CCW 特白二合一專業 3 年防霉乳膠漆

## 產品簡介

|      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用範圍 | 適用於室內石牆，水泥牆和灰泥牆                                                                                                                   |
| 產品介紹 | 駱駝特白 2 合 1 為粉飾內牆而設，不但顏色特白、遮蓋力優異及施工容易，更具強效防霉功能，可提供三年防霉保證，經測試證實能有效阻止香港最常見的霉菌滋生，適合香港一般家居環境使用                                         |
| 特點   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 顏色特白</li> <li>✓ 三年防霉保證</li> <li>✓ 頂級遮蓋力</li> <li>✓ 淨味、環保低 VOC</li> <li>✓ 施工容易</li> </ul> |
| 標準包裝 | 4L、18L                                                                                                                            |

## 技術資料

|        |                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基料     | 改性丙烯酸共聚乳液                                                                                                                                         |
| 顏色     | 白色                                                                                                                                                |
| 完工表面   | 啞光                                                                                                                                                |
| 計算塗蓋面積 | 每公升約可塗蓋 16 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算)<br>實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異                                                                                        |
| 乾燥時間   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表 乾：1 小時 @ 25°C</li> <li>• 重塗時間：最少 2 小時 @ 25°C</li> </ul> (乾燥時間會隨環境溫、濕度的不同而變化，在較冷、潮濕或者通風不暢的條件下需要較長的乾燥時間) |

## 施工

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用底漆 | 駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 或駱駝牌專業水性封固底漆 S200                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 稀釋劑  | 清水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 施工方法 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用</li> <li>• 稀釋份量：               <ul style="list-style-type: none"> <li>掃塗 - 按容量比例，每 10 分油漆加入約 3 份清水稀釋</li> <li>輾塗 - 按容量比例，每 10 分油漆加入約 2 份清水稀釋</li> <li>無風噴塗 - 按容量比例，每 10 分油漆加入約 2 份清水稀釋</li> <li>普通噴塗 - 按容量比例，每 10 分油漆加入約 4 份清水稀釋</li> </ul> </li> <li>• 建議施工層數：2 層</li> </ul> |

## 備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌

## CCW 特白二合一專業 3 年防霉乳膠漆

## 施工

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面處理  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新建牆面           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 上漆前水泥基底材需要最少 30 天的熟化時間，牆面酸鹼度 pH &lt; 10，牆面水含量 &lt; 15%。</li> <li>- 如果有孔隙，需要及時修補，確保牆面平整。</li> <li>- 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。</li> </ul> </li> <li>• 重塗牆面           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 必須先清除起粉及鱗片部份。</li> <li>- 使用批牆灰確保牆面平整。</li> <li>- 以 AquaPro 特效去霉劑 111（按容量比例，每 2 份去霉劑加入 1 份清水稀釋）塗於發霉位置，及留於表面最少 6 小時。</li> <li>- 6 小時後以全新毛巾及清水清潔表面。</li> <li>- 每次清潔或過水必須使用全新毛巾，以避免霉菌交叉感染。</li> <li>- 表面乾透後塗上 2 層駱駝特白 2 合 1。</li> <li>- 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。</li> </ul> </li> </ul> |
| 施工後清潔 | 油漆未乾時，可用清水清洗施工工具。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 安全資料

|            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 危險品分類      | 非危險品                                                                                                                                                                                                                                       |
| 保質期        | 36 個月                                                                                                                                                                                                                                      |
| 注意事項       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 溫度低於 10°C 或高於 35°C，空氣濕度大於 85% 的情況下，請避免施工。（在低溫結露及下雨天氣時，在漆膜乾燥後 48 小時內做好防護，避免水氣凝集於漆膜表面，導致成膜不良）</li> <li>• 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境</li> <li>• 保護非施工毗鄰的地方，免受影響</li> <li>• 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語</li> </ul> |
| 產品貯存、運輸及處理 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送</li> <li>• 於不用時需把罐蓋緊盡快用完</li> <li>• 貯存於陰涼乾爽地方</li> </ul>                                                                                                                         |
| 安全資料       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐</li> <li>• 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫</li> <li>• 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫</li> <li>• 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫</li> </ul>                                               |
| 受規管漆料類別    | 啞面塗料 P09-02（根據《香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例》所定）                                                                                                                                                                                                    |
| 揮發性有機化合物含量 | 不超過 50 克/公升（即用狀態）                                                                                                                                                                                                                          |

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。