

駱駝牌 木船防蠔漆(不轉色配方) EA163 號

產品簡介

使用範圍 適用於木船及其他經常浸於海水中的木類製品。

此漆含有毒金屬衍生物, 能保護木船船底免受海洋生物如 產品介紹

蠔類及海藻等侵蝕,減少船身負荷,維持航行速率。

標準包裝 1公升及4公升

技術資料

基料 含油松脂

顏色 咖啡色 光澤 全啞

計算塗蓋面積 以乾膜厚度50微米計算,每公升約可塗蓋9平方米,而實際面

積則視乎施工情況及損耗而定,通常約為以上計算面積之70-

(以溫度 25℃/相對濕度為 70%) 乾燥時間

> 指觸乾 30 分鐘 硬 乾 3 小時

施工方法

施工方法 施工前, 請先將此漆稀釋及拌勻。

可直接掃塗或轆塗於船底木面。

施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其

他污漬。

重塗舊表面時,必須先清除起粉及鱗片部份。

為求最理想效果,此漆應塗兩次。每次相隔三小時。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定,有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改,恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響,固此除非由本公司發出書面保證,否則恕不對其效果負責。

第1頁,共2頁

說明書編號: EA163/180411





駱駝牌 木船防蠔漆(不轉色配方) EA163 號

安全資料

女王貝科		
危險品分類	:	第五類、第二組、第一部。
保質期	:	9 個月。
注意事項	:	此漆含有毒素,施工時應特別小心,注意安全。
	:	在施工及乾固過程中,請保持表面溫度不少於6℃。
	:	施工時,需保持空氣流通,防止塵埃進入工作環境。
	:	保護非施工毗鄰的地方,免受影響。
	:	在施工過程中,貼上 "油漆未乾" 的標語。
	:	塗掃完成後, 待防蠔漆乾硬, 便可下水, 下水前不應暴露在空
		氣中超過三天。
	:	宜於晴朗日子下施工。
安全資料	:	誤 服 : 立即送傷者求醫,不得誘吐。
		濺入眼睛: 以大量清水沖洗及送傷者求醫。
		皮膚接觸: 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情
		況沒有改善,送傷者求醫。
		吸 入 : 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復
		原,送傷者求醫。
«香港空氣污染管制(揮發性有機	:	防污塗料 V12-01
化合物)規例»所定的受規管漆料		
類別		
揮發性有機化合物含量(即用狀	:	不超過 400 克/公升
態)		

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改,恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響,固此除非由本公司發出書面保證,否則恕不對其效果負責。

第2頁,共2頁



