

駱駝牌
木質船底防蠔漆
EA168 號

產品簡介

使用範圍	:	適用於木船及其他經常浸於海水中的木類製品。
產品介紹	:	此漆含有毒金屬衍生物，能保護木船船底免受海洋生物如蠔類及海藻等侵蝕，減少船身負荷，維持航行速率。
標準包裝	:	1 公升及 4 公升。

技術資料

基料	:	含油松脂
顏色	:	咖啡色 (下水七天逐漸轉為綠色)
粘度	:	約 45 秒，塗 4 粘度計
光澤	:	全啞
計算塗蓋面積	:	以乾膜厚度 50 微米計算，每公升約可塗蓋 9 平方米，而實際面積則視乎施工情況及損耗而定，通常約為以上計算面積之 70 - 80%。
乾燥時間	:	(以溫度 25°C/相對濕度為 70%)
指觸乾	:	30 分鐘
硬 乾	:	3 小時

施工方法

施工方法	:	施工前，請先將此漆稀釋及拌勻。
	:	可直接掃塗或輾塗於船底木面。
	:	施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。
	:	重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。
	:	為求最理想效果，此漆應塗兩次，每次相隔三小時。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
木質船底防蠟漆
EA168 號

安全資料

危險品分類	: 第五類、第二組、第一部。
保質期	: 9 個月。
注意事項	: 此漆含有毒素，施工時應特別小心，注意安全。 : 在施工及乾固過程中，請保持表面溫度不少於 4℃。 : 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 : 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 : 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。 : 塗掃完成後，待防蠟漆乾硬，便可下水，下水前不應暴露在空氣中超過三天。 : 宜於晴朗日子下施工。
安全資料	: 誤服 : 立即送傷者求醫，不得誘吐。 : 濺入眼睛 : 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 : 皮膚接觸 : 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 : 吸入 : 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。