

駱駝牕

	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	易保漆
	EP9000 系列
產品簡介	
使用範圍	適用於需要優良抗化學及抗溶劑功能的地方,可附著木器、金屬 及玻璃纖維等表面。亦可用於水箱、泳池及地坪,發揮抗侵蝕功 能。
產品介紹	此雙聯裝易保漆對各種船隻及金屬底材具有極佳附著力,掃塗後 形成堅韌的漆膜,提供優良抗磨損、抗化學、抗溶劑及防銹功能。
特點	 ● 特強附著力 ● 優良抗磨損性 ● 優良抗化學性、抗溶劑性 ● 堅韌物理功能 ● 優良防塵功能
標準包裝	4升(雙聯裝) 及 18升 (雙聯裝)
技術資料	
基料	環氧樹脂 / 聚氨酯
顏色	備有色咭提供標準顏色,另可特別配製各種顏色。
完工表面	高光
混合使用期限	油漆及催硬劑混合後需於 8 小時內用完。 如果混合物變稠或變質,不要加以稀釋。請妥善棄掉,並以另外 新油漆及催硬劑再混合使用。
混合比例	A 組份(油漆): B 組份(催硬劑) = 3:1 (按容量比)
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 18 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算)。 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
乾燥時間	● 指觸乾 3 小時 ● 硬 乾 16 小時 ● 重塗時間 掃塗 / 轆塗 : 約 15 小時 噴塗 : 約 10 小時
施工	
適用底漆	AquaPro 水性易保底漆 163 或 AquaPro 水性重防腐金屬底漆 133
稀釋劑	駱駝牌環保噴漆天拿水 139
配套產品	駱駝牌防滑沙 MA338 特製防滑沙,配合駱駝牌易保漆 EP9000 使用,能加強防滑功能。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定,有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改,恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響,固此除非由本公司發出書面保證,否則恕不對其效果負責。

第1頁,共2頁

說明書編號: EP9000/231212



	駱駝牌
	易保漆 EP9000 系列
-	▲ 检索具压脚 与 2 /// A //I // // // // // // // // // // // //
施工方法	● 按容量比例,每 3 份 A 組份(油漆)與 1 份 B 組份(催硬劑)混合均匀,等待 30 分鐘後方可使用。 ● 當存放著 A 組份和 B 組份的罐打開後,必須即時混合及使用。否則,B 組份催硬劑將會被空氣中的濕氣弄壞以致變質。 ■ 混合物必須在 8 小時內用完。 ● 稀釋分量 掃塗/轆塗/噴塗 按容量比例,每 10 份混合後的油漆加入 5 份駱駝牌環保噴漆天拿水 139
	稀釋。 ● 建議施工層數 2 層
施工建議	 ● 在施工後 7-8 天油漆方可發揮最佳抗化學品能力。 ● 若置於 80℃-100℃的烤箱焗 20-30 分鐘可縮短乾硬時間。 ● 如果混合物變稠或變質,不要加以稀釋。請妥善棄掉,並以另外新油漆及催 硬劑再混合使用。 ● 宜於晴朗日子下施工。 ● 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 重塗舊表面時,必須先清除起粉及鱗片部份。 ● 若溫度低於 10℃時,不要施工。
安全資料	
危險品分類	第3類
保質期	24 個月
注意事項	施工時,需保持空氣流通,防止塵埃進入工作環境。保護非施工毗鄰的地方,免受影響。在施工過程中,貼上"油漆未乾"的標語。
產品貯存、運輸及處理	● 淨重 約 4.6 公斤 及 23 公斤 (視乎顏色而定)● 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送● 於不用時需把罐蓋緊● 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	 ○ 誤 服 立即送傷者求醫,不得誘吐。 ○ 濺入眼睛 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ○ 皮膚接觸 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善,送傷者求醫。 ○ 吸 入 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間内復原,送傷者求醫。
«香港空氣污染管制(揮發性有機化 合物)規例»所定的受規管漆料類別	極高光塗料 V10-03 / 防銹塗料 P10-14
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 490 克/公升 / 不超過 400 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定,有關資料僅作參考用途。 本說明書之內容或會因應品質改進作修改,恕不另行通知。 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響,固此除非由本公司發出書面保證,否則恕不對其效果負責。

第2頁,共2頁

說明書編號: EP9000/231212